



**ГРУНТОВКА**  
**GF-021**  
алкидная

# FARBITEХ®

- ✓ Улучшенные адгезионные свойства между основой и следующими слоями.
- ✓ После высыхания образует гладкую однородную поверхность без кратеров, пор и морщин (возможна незначительная шагрень)
- ✓ Снижает расход финишного покрытия до 15%.
- ✓ Выравнивает цвет основания.

<b>Краткое описание</b>	Грунтовка GF-021 предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей в качестве антикоррозионного грунтовочного слоя, а также в качестве подготовительного слоя перед нанесением финишного слоя алкидных эмалей.
<b>Состав</b>	Алкидный лак, пигменты, наполнители, реологические добавки, уайт-спирит.
<b>Цвет</b>	красно-коричневый, серый
<b>Область применения</b>	Предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под покрытие алкидными эмалями и масляными красками.
<b>Температура применения</b>	От +5°C до +30°C при условии сухой поверхности. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик или краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200). Окрашиваемая поверхность должна быть обработана шлифовальной шкуркой и обезжирена растворителем. Грунтовку наносить кистью, валиком или краскораспылителем.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя
<b>Разбавление</b>	При необходимости грунтовка разбавляется до рабочей вязкости уайт-спиритом.
<b>Расход</b>	Расход грунтовки на однослойное покрытие составляет 100-120 г/м <sup>2</sup> .
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания каждого слоя при температуре 20+/-20С не более 24 часа. При снижении температуры время высыхания увеличивается
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструменты необходимо очистить уайт-спиритом.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Грунтовку GF-021 транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Грунтовку GF-021 в упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от -40Сдо +40С вдали от отопительных и нагревательных приборов. Расслоение не является браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Грунтовка является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы проводить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Хранить в недоступном для детей месте. После использования материала по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0,8кг, 1,8кг, 2,7кг, 6кг, 10кг, 20кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

FARBITEХ, грунтовка GF-021 алкидная